

Gjöco Protectol är en impregneringsolja för virke utomhus med rötskyddsverkade egenskaper. Penetreringsförmågan är enastående och linolja gör att sprickbildning förhindras effektivt. Gjoco Protectol är övermålningsbar med andra färger. Klar kan också delvis blandas i andra färger som rötskyddsförstärkning.

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Linoljebaserad träolja
Kulör:	Klar
Flampunkt:	40 °C
Densitet (kg/l):	Ca 0,8

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, doppa, spruta
Förtunning/rengöring:	Lacknafta
Förbrukning:	4 - 12 m <sup>2</sup> /liter, beroende på träverkets sugförmåga
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	12 - 24 timmar

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Väderslitet, grått träverk måste stålborstas/slipas före behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Smutsiga ytor, och/eller ytor angripna av svartmögel rengöres med Gjoco Terrasstvätt.

### Applicering

Underlaget måste vara rent och torrt före applicering. Gjoco Protectol omröres väl före bruk. På nytt träverk appliceras 2 strykningar eller mer vått-i-vått. Tidigare behandlat träverk appliceras 3 - 4 strykningar efter behov. Protectol ska penetrera in i träverket utan att bilda film. Film på ytan kan leda till flagning. Överskott torkas av med luddfri trasa i längdriktningen.

### Lagring

Produkten skall förvaras efter nationella bestämmelser. Emballagen måste förvaras väl tillslutna och torrt vid jämn temperatur.

---

## Avfallshantering

Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd uppsamlingsplats för farligt avfall.



---

## ÖVRIG INFORMATION

Det finns flera olika typer av impregnerat material. Undersök med leverantören när de rekommenderar förstagångsbehandling. Träsor etc. som är använda skall brännas under uppsyn eller fuktas väl med vatten pga. faran för självantändning.

---

## SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS

---